

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ **ECOFONDO RIEMPITIVO**

Технические характеристики

Акриловый, экологический грунт для дерева, цветной. Идеально подходит в качестве грунтовки перед нанесением финишной эмали. Легко шлифуемый, продукт обеспечивает однородное поглощение деревянной подложки и укрывает возможные дефекты подложки или следы штукатурных работ.

Сфера применения

Базовый слой для ECOSMALTO by OIKOS.

Подготовка подложек

Очистить поверхность, удалить пыль и возможные остатки грязи. Смолистое дерево должно быть очищено подходящим продуктом. Зашкурить наждачной бумагой, при необходимости зашпаклевать поверхность.

Способ нанесения

Нанести валиком или кистью один слой ECOFONDO RIEMPITIVO, разбавленного на 5-10 % питьевой водой. После примерно 6 часов зашкурить поверхность мелкой наждачной бумагой.

Отделка

ECOSMALTO UNIVERSALE, ECOSMALTO FERROMICACEO, ECOSMALTO METALLIZZATO by OIKOS.

Технические характеристики: нанесение

Разведение	5–10% питьевой воды.
Расход	5–6 м ² /л, в один слой, в зависимости от подложки
Инструменты для нанесения	Кисть для акриловых эмалей, валик, краскопульт (сопло 1,3 ÷ 1,7 mm)
Температура нанесения	+5 °C - +36 °C (с относительной влажностью не более 80%)
Время визуального высыхания	1 - 2 часа (при температуре 20 °C с относительной влажностью 75%)



Повторное покрытие	6 часов (при температуре 20 °C с относительной влажностью 75%)
Очистка инструмента	Водой

Технические характеристики: продукт

Состав	Акриловые смолы в водной дисперсии, минеральные наполнители, неорганические пигменты, противостарители и другие добавки, облегчающие нанесение и образование пленки
Удельный вес	1,45 кг/л +/- 3%
pH	8,5 - 9,5
Вязкость	6.000 - 14.000 CPS +/- 5% Brookfield (RVT 20 оборотов/мин. при 25 °C)
Температура хранения	+2 °C - +36 °C. Боится мороза
Реакция на огонь	Отрицательная, если состав наносится на невоспламеняющуюся поверхность; материал на водной основе толщиной менее 0,600 мм в высушенном состоянии.
Ограничение на выброс Летучих Органических Веществ (VOC), согласно Директиве 2004/42/CE	Класс принадлежности: A/d; VOC: 25 г/л (максимум); Ограничение Фазы II (от 1.1.2010): 130 г/л
Цвет	Белый + Карта цвета
Фасовка	0,75 - 2,25 л

Сведения о безопасности

Продукт не содержит тяжёлых металлов таких, как хром и свинец. Кроме того, не содержит токсичных, ароматических, хлоросодержащих растворителей. Не наблюдается опасной для здоровья полимеризации. Продукт представляет собой неопасное вещество, если используется согласно предписанию. Рекомендуется соблюдать обычные меры предосторожности при обращении с красками на водной основе. Для хранения и передвижения не предусмотрено принятие каких-либо особых мер; тара, остатки и случайные рассеивания могут быть устранены посредством инертных абсорбирующих материалов таких как: песок, земля и т.д., они также должны перерабатываться согласно национальным или региональным действующим предписаниям. Транспортировка должна осуществляться согласно международным соглашениям.



Основные технические условия

Очистить поверхность, удалить остатки жира подходящим продуктом. Зачистить наждачной бумагой и зашпаклевать, при необходимости. Затем нанести один слой акрилового грунта типа ECOFONDO RIEMPITIVO by OIKOS. После 6 часов зашкурить мелкой наждачной бумагой. Должны быть соблюдены все правила нанесения. Стоимость - за кв. м, включая материал и работу, исключая строительные леса.

Заметки

Компания OIKOS Spa гарантирует, что информация, содержащаяся в данном техническом описании предоставлена наилучшим образом в отношении соответствующих технических и научных исследований. Несмотря на указанное выше, OIKOS не несёт никакой ответственности за результаты, полученные вследствие использования собственного продукта, поскольку способы нанесения остаются за рамками контроля или проверки со стороны последней. Следовательно, рекомендуется предварительное исследование по поводу соответствия каждого продукта в отдельности и в каждом отдельном случае.

